


1. 適用

本納入仕様書は、興和化成株式会社が製造する、スナップチューブ50mボビン巻き (KSTL-\*\*\* )に適用する。

2. 品番及び製品サイズ

品番		A (mm)	B (mm)	C (mm)	t (mm)	定尺(m)
KSTL-10	G	57	10	37	0.35	50
	R					
KSTL-15	G	75	10	55	0.35	50
	R					
KSTL-20	G	90	10	70	0.35	50
	R					
KSTL-25	G	100	10	80	0.35	50
	R					
KSTL-30	G	115	10	95	0.35	50
	R					
KSTL-40	G	146	10	126	0.35	50
	R					
KSTL-50	G	177	10	157	0.35	50
	R					
KSTL-70	G	241	10	221	0.35	50
	R					
KSTL-100	G	334	10	314	0.35	50
	R					



3. 材料及び構造

ポリエステルクロス入り難燃性軟質塩化ビニールシートの両端に、ポリアセタール樹脂製のホックを打ち込んだもので、ホックを嵌合させることによりチューブを形成させる。

4. 色相

グレー及びリバーシブル(グレー・ブラック)

5. 使用温度

-15°C ~ +70°C


6. 難燃性(シート部)

UL94 HB

7. 梱包形態

箱サイズ表

品番		L (mm)	W (mm)	H (mm)	箱色
KSTL-10	G	345	150	340	茶色
	R				
KSTL-15	G	345	150	340	茶色
	R				
KSTL-20	G	345	150	340	茶色
	R				
KSTL-25	G	345	170	340	茶色
	R				
KSTL-30	G	345	185	340	茶色
	R				
KSTL-40	G	345	215	340	茶色
	R				
KSTL-50	G	345	245	340	茶色
	R				
KSTL-70	G	345	295	340	茶色
	R				
KSTL-100	G	345	345	340	茶色
	R				



## 8. シート部材料構成及び特性

項目		基準値	試験方法 その他
材質構成		ポリエステルフィルム	剥離強度5(N/3cm)以上
		(30 $\mu$ m)	
		難燃性軟質塩化ビニールシート	
		(290 $\mu$ m)	
シート部総厚み( $\mu$ m)		(350 $\mu$ m)	シクネスゲージ
引張り強度	タテ	450以上	JIS L1096
(N/3cm)	ヨコ	450以上	JIS L1096
難燃性		94HB	UL94法

## 9. ホック部特性

試験項目	当社規格値
ホックの離脱力(垂直方向) (23 $\pm$ 3 $^{\circ}$ C、湿度65 $\pm$ 5%)	ホックを300回以上着脱後の離脱力
	9. 8N以上
ホックとシートの剥離強度 (23 $\pm$ 3 $^{\circ}$ C、湿度65 $\pm$ 5%)	引張り力49Nの時、ホックがシートから外れないこと

## 10. 環境対応

本製品には、下記に記載された改正RoHS(RoHS2)指令対象物質を使用しておりません。

### 改正RoHS(RoHS2)指令対象物質

- ・ 鉛及びその化合物
- ・ 水銀及びその化合物
- ・ カドミウム及びその化合物
- ・ フタル酸2-エチルヘキシル
- ・ フタル酸ジ-n-ブチル
- ・ 六価クロム及び化合物
- ・ ポリ臭素化ビフェニル
- ・ ポリ臭素化ジフェニルエーテル
- ・ フタル酸ブチルベンジル
- ・ フタル酸ジイソブチル

## 11. 保管

保管条件 : 直射日光の当たらない室内で高温、多湿にならないこと。

## 12. 安全基準

鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)