

材料物性値

試験項目	試験方法	単位	試験値
密度	ISO 1183	kg/m ³	1370
引っ張り強さ	ISO527-1,2	Mpa	140以上
曲げ強さ	ISO178	Mpa	215以上
シャルピー衝撃強さ	ISO179	kJ/m ²	13以上
荷重たわみ温度	ISO75-1,2	°C	262
ロックウェル硬度	ISO2039-2	Rスケール	R121,M97
体積固有抵抗	IEC60093	Ω・m	>10 ¹⁰
耐電圧	IEC60243-1	MV/m	>17
比誘電率	IEC60250	-	3.9
比熱	—	J/g・°C	1.8
線膨張係数	ISO11359-2	× 10 ⁻⁵ /°C	2~3
燃焼性	UL94	ランク/厚みmm	HB (1/32")

※上記数値は定められた試験法に基づいて得られた代表値であり、保証値ではありません。